

SISTEMA MULTISTRATO MST04

Multistrato antifiamma

Ciclo multistrato colorato, avente **classe di reazione al fuoco B_{FL-S1}**, dello spessore di circa 4 mm, da applicare su supporti esenti da umidità di risalita.

Il ciclo prevede l'utilizzo di formulati epossidici ad altro contenuto di solidi e di finitura poliuretanica colorata.



Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.

Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: levigatura o pallinatura.

Essendo un ciclo non traspirante si dovrà verificare l'esistenza di una barriera vapore e comunque non si dovrà avere umidità di risalita.

Applicazione

1. Applicare a rasare una ripresa di **FLUIDEPOX ANTIFIAMMA**, per un consumo di circa 0,6 kg/m². Su fresco seminare a rifiuto **Quarzo B2**, per un consumo di 2,5-3,0 kg/m², avendo cura il giorno successivo di eliminare il quarzo in eccesso non legato.
2. Carteggiare al fine di eliminare le anomalie più marcate. Rasare la superficie con **FLUIDEPOX ANTIFIAMMA**, per un consumo di circa 1,2 kg/m². Su fresco seminare a rifiuto **Quarzo B2**, per un consumo di 1,5-2 kg/m², avendo cura il giorno successivo di eliminare il quarzo in eccesso non legato.
3. Carteggiare al fine di eliminare le anomalie più marcate. Rasare la superficie con **FLUIDEPOX**, per un consumo di 0,7 kg/m².
4. Applicare a rullo una ripresa di **FINISOL COLORATO LUCIDO**, per un consumo di 0,15 kg/m².
5. Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e sigillare con elastomero poliuretanico **SIGILFLEX**.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 4 mm.

Prodotti utilizzati

FLUIDEPOX® ANTIFIAMMA A+B+C
Formulato epossidico antifiamma

FLUIDEPOX® A+B
FORMULATO EPOSSIDICO TRASPARENTE (A+B)

FINISOL® COLORATO LUCIDO A+B
Smalto poliuretanico colorato alifatico a solvente

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

MST04 • Scheda tecnica • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it