

RIVESTIMENTI ANTICORROSI

PAVIPLAST® VASCHE TIX A+B

Formulato epossidico tissotropico per rivestimenti di opere di ingegneria idraulica

Formulato epossidico bicomponente idoneo per realizzare rivestimenti continui, ad alto spessore, chimico resistenti, per il contenimento di acque industriali e di raffreddamento.

Descrizione

Formulato a base di resine epossidiche reticolate con indurenti amminici alifatici e cicloalifatici. Il film solido, grazie ad un'elevata densità di reticolazione, presenta un'ottima resistenza chimica nei confronti di diversi aggressivi chimici (acidi, basi e solventi).

Utilizzi

Rivestimenti continui, ad alto spessore, chimico resistenti, per il contenimento di acque industriali e di raffreddamento.

Supporto

Il sottofondo deve possedere una resistenza minima alla compressione di 25 N/mm² e a trazione di 1,5 N/mm².

Preparazione del supporto

Cls. nuovo: il supporto deve essere finito a frattazzo medio-fine e stagionato; deve presentare una superficie liscia, planare, esente da polvere e imperfezioni. Non deve affiorare boiacca di cemento: nel caso dovrà essere rimossa mediante sistemi di pulizia adeguati.

Cls. vecchio: il supporto ammalorato (cavità, fessurazioni, ...) deve essere ripristinato e risanato onde ricostruire planarità e grado di finitura idonei. Il supporto deve presentarsi esente da tracce di olio, grassi e residui di trattamenti precedenti.

Supporti metallici: sabbiare al metallo bianco (SSPC-SP5, Svensk Sa3) prima dell'applicazione di PAVIPLAST VASCHE TIX; nel caso si desideri effettuare un trattamento anticorrosivo dell'acciaio o quando il medesimo (dopo la sabbiatura) non possa essere immediatamente rivestito con il PAVIPLAST VASCHE TIX, si dovrà eseguire una sabbiatura al metallo quasi bianco (SSPC-SP10, Svensk Sa2 1/2) e poi applicare a pennello uno strato di primer anticorrosivo.

Applicazione

Al momento dell'applicazione unire i due componenti in un unico recipiente e miscelare con cura con adeguata attrezzatura. Utilizzare rapidamente l'intero contenuto. Nello svuotare il contenitore evitare di raschiare i bordi ed il fondo, in quanto potrebbe esserci del prodotto non perfettamente amalgamato. Per applicazione a rullo, è possibile diluire con Solvente UNI; non superare il 5% sulla quantità di prodotto. Il consumo di prodotto è di circa 300-600 gr/m².

Avvertenze

I rivestimenti di PAVIPLAST VASCHE TIX esposti alla luce solare possono subire sbiadimenti o variazioni di colore con viraggio verso il giallo; questo fatto non pregiudica in alcun modo le prestazioni del rivestimento.

Tra diversi lotti produttivi dello stesso colore ci possono essere leggere differenze: quando possibile utilizzare materiale proveniente dallo stesso lotto di produzione.

Per applicazioni a bassa temperatura si può scaldare il materiale a 25°C per facilitarne l'applicazione e la catalisi (diminuzione viscosità). Tonalità sul giallo, arancione o alcuni rossi possono richiedere più riprese per ottenere un buon effetto coprente.

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

PAVIPLAST® VASCHE TIX A+B • Scheda tecnica • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it

Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	RAL 7038 o a richiesta, per lotti minimi di 200 kg
Peso specifico (a 25°C)	miscela (A+B): 1,50 +/- 0,05 g/ml
Viscosità (a 25°C)	miscela (A+B): 5.000 +/- 1.000 mPa (spindle 2, rpm 6)
Residuo secco (A+B)	95% in peso
Punto di infiammabilità	>100°C
Solvente per la pulizia attrezzi	Solvente UNI
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Rapporto di miscela	in peso: A=100, B=19
Pot-life (50% U.R.)	a 15°C > 6 ore a 25°C 17 min a 30°C > 10 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 15°C 10-12 ore a 25°C 2-3 ore (per bassi spessori) a 30°C 1-2 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C da 6 a 24 ore
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +15°C e i +30°C, U.R. < 50% e umidità del supporto < 4% PAVIPLAST VASCHE TIX applicato a temperature del supporto inferiori ai 15°C potrebbe macchiarsi a contatto con l'acqua o con preparati a base acquosa e formare macchie biancastre. Tale difetto di resistenza chimica è causato da una reticolazione incompleta. Pertanto, PAVIPLAST VASCHE TIX va applicato ad una temperatura del supporto non inferiore a 15°C e di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa.
Manutenzione rivestimento	Per le operazioni di pulizia utilizzare detergenti neutri

DATI TECNICI PRESTAZIONALI	
Aspetto	Semilucido (film essicato)
Durezza (ASTM D 2240)	80 Shore D
Adesione al calcestruzzo	> 2,5 MPascal, con rottura coesiva del supporto
Resistenze chimiche	Ottima resistenza nei confronti di vari aggressivi (consultare il nostro Servizio Tecnico)

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

PAVIPLAST® VASCHE TIX A+B • Scheda tecnica • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it